

WAX & POLISH UYGULAMA PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN DETAYLARI

KT BAŞLIĞI: WAX & POLISH Cila ve Parlatıcı

TARİH: Şubat 14, 2025

HAZIRLAYAN: Kalite Sistemleri Ekibi

REVİZYON NO: 01

KT NO: 2025/006

TANIM

AMAÇ

Metal yüzeyler üzerinde stabil bir katman oluşturarak, korozyona sebebiyet verecek etkenleri engellemek, objenin korunmasını sağlamak.

İŞ KAPSAMI

Bu prosedür, WAX & POLISH Cila ve Parlatıcı'nın hazırlık, uygulama ve işlem sonrası bitirme adımlarını tanımlar. İşlemin doğru ve güvenli şekilde yapılması için destek dokümandır.

SORUMLULUK

ROL

Kroisos Numismatische

Restoratör/ Operatör
Son Kullanıcı/

AMAÇ

Yüksek kalitede, kullanışlı ve güvenilir ürünler sunmayı hedefler. Bu kapsamda insan ve çevre sağlığını ön planda tutar.

İşlem yetkilisi, çalışma ortamının hazırlanmasını, aşağıda belirtilen talimatların güvenli şekilde uygulanmasını ve atık bertarafının güvenli şekilde yapılmasını sağlar.

VERSİYON TARİHÇESİ

VERSİYON

YÜRÜRLÜK TARİHİ

DEĞİŞİM AÇIKLAMASI

001.

Ocak 19, 2022

Kullanım prosedürü yayımlandı,

002.

Şubat 14, 2025

SQC NÖTROLİZÖR Solüsyonu açıklaması eklendi,

TANIMLAR

TERİM

SQC

TANIM

SQC NÖTROLİZOR SOLÜSYONU Derin korozyonlu yüzeylerin temizlenmesi, korozyon blokajı,

PROSEDÜR

ADIM

EYLEM

1. MSDS formunda da belirtilen gerekli iş güvenliği önlemlerini alın (Gözlük, eldiven, maske v.s.), işlem sahası hava sirkülasyonu olan bir ortamda olmalıdır,
2. Kimyasal ya da fiziksel temizliği gerçekleştirilmiş olan obje yüzeyinin nem, toz, yağ gibi etkenlerden tamamen arındırılmış olmasını sağlayın,
3. Mümkünse, işlem öncesi WAX'ın ya da uygulanacak metal yüzeyin 35 - 40 C° aralığında olmasını sağlayın, bu ürünün daha nüfuz edebilir hale gelmesini sağlayacaktır.
4. Ürün ambalajında katı durumdadır, vücut sıcaklığı ve üzerinde yumuşama gösterir.
5. Bir spatül yardımıyla yeterli miktar alın ve ürünün üzerine tahrük edin. Ürünü parmağınız yardımıyla obje yüzeyine yedirin.
6. Tüm yüzeyler kaplandıktan sonra yumuşak, yada fiber bez yardımıyla fazlalık ve kalıntıları alın,
7. Ürün renk bozuklukları olan objelerde daha düzgün renk akışları sağlayacaktır.
8. İşlemi tamamladıktan sonra doğrudan ısı ve ışık görmeyen bir alanda kurumaya bırakın,
9. İşlem esnasında tortuların yüzeyden alınması gerekebilir, bunun için orta sertlikte küçük bir plastik fırça kullanın ve yüzeyi yavaşça fırçalayın,
10. Mühürlenmiş objeyi koruma alanına alın,
11. Atık sıvı ve malzemeleri, çevre ve iş güvenliği koşullarına uygun olarak imha edin,
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 16.
- 17.

